FICHE TECHNIQUE Toile Sixtine 300®



La Toile Sixtine 300® peut être utilisée à la fois pour des applications destinées à la communication graphique mais aussi pour des réalisations architecturales. La surface d'impression est d'un blanc parfait avec une bonne opacité. Des tests de colles sur différents types de surfaces murales ont été réalisés.

N'hésitez pas à nous demander le document technique de préconisation des colles et de pose. Avec la Toile Sixtine 300® vous garantissez à vos clients des réalisations sans PVC parfaitement respectueuses des normes environnementales.

APPLICATIONS

Applications en intérieur Architecture, décoration murale (toiles à encoller ou toiles tendues) Bannières, banderoles, kakémonos Panneaux d'affichage Habillages de châssis Signalétique, stand, musée

QUALITÉS

Toile Polyester sans PVC

Enduction Végétale à base d'eau


Grammage 300 gr/m² **Aspect** Blanc Mat


Découpe À froid sur machines numériques ou aux ciseaux

Confection Soudable haute fréquence ou air chaud avec bande d'apport, adhésif double face* ou couture

nécessitent un adhésif *Les toiles double face spécial, référence : **FDF 007**, (1,9cm x 20ml)

LAIZES*	LONGUEUR	
1.600 mm 2.500 mm 3.200 mm 5.000 mm	50 ml 50 ml 50 ml 50 ml	





ATOUTS ENVIRONNEMENTAUX

Sans PVC, 43% biodégradable et environ 40% moins lourde qu'une bâche PVC. Enduction végétale à base d'eau.

CALCUL DE L'ACV ANALYSE DE CYCLE DE VIE

Nous réalisons l'ACV de ce produit à partir de 5 indicateurs d'impact et 4 indicateurs de flux. Nous pouvons aussi faire une étude de comparaison entre différents produits proposés, basés sur des performances communes.

Exemples d'indicateurs :









ENTREPRISE À MISSION

- PROGRAMME RSE
- RECONVERSION DES MATIÈRES
- UPCYCLING & RECYCLAGE
- ART & HUMANITAIRE

FICHE TECHNIQUE

Toile Sixtine 300®

PROPRIÉTÉS	MÉTHODES D'ESSAI	RÉSULTATS	UNITÉS	
Poids total		300 ± 20	gr/m²	
Epaisseur		0,33 ± 0,02	mm	
Largeur maximale	DIN EN ISO 2286-1	5.0 197.0	m inch	
Composition	57% de fils polyester, 43% de revêtement polyocralyte (recyclable, non toxique, remplace le PVC polyvinyl chloride)			
Enduction	Végétale à base d'eau, sans PVC			
Caractéristique	Excellente qualité en impression numérique			
Résistance à la tension	DIN 53354	190 / 85 1862 / 833 212 / 95	Kg / 5cm N / 5cm lbs / inch	
Résistance à la déchirure	DIN 53363	20 / 12 196 / 118 44 / 26	Kg N Ibs	
Résistance à la température	DIN 53361	-40 ~ +90	°C	
Classement au feu		B-s1,d0	EN13501-1	
Ecologique et environnementale		EN-71, 33P, ROHS	EN-71, 33P, ROHS, REACH	



RAPPORTS DE TESTS

Certificats et données sur demande

- ✓ Adhésion
- ✓ Changement de revêtement après une température élevée
- ✓ Poids
- ✓ Résistance à l'abrasion
- ✓ Résistance au nettoyage
- ✓ Craquement au froid
- ✓ Force à la déchirure
- √ Force à la traction ✓ Irritation de la peau
- ✓ Lightfast
- ✓ Résistance aux rayures
- ✓ Résistance aux tâches
- √ Résistance de la couleur aux frottements
- ✓ Sensibilisation de la peau
- √ Vieillissement thermique













Conditions de stockage : Dans un local, au sec, avec une température moyenne entre 10 et 22°C, stocker les bobines à l'abri des UV. Stockage de la bobine parfaitement à plat sur toute sa longueur.

Pour vos confections: Notre atelier, équipé des dernières technologies (découpe, soudure, couture et colisage), vous assure une prestation parfaite et de qualité. N'hésitez pas à nous contacter.

L'information chimique et physique s'appuie sur des tests fiables. Les valeurs listées ici sont des valeurs types et ne sont pas des garanties. Elles sont données qu'à titre d'information (c'est une moyenne arithmétique une erreur de plus ou moins5% est tolérée). Les produits utilisés sont fabriqués sous des contrôles qualités et sont garantis pour être sans défaut. Si une matière portée à notre attention présente des défauts, elle sera alors remplacée. Notre responsabilité envers l'acheteur ne pourra en aucun cas excéder le prix de la matière vendue. La durabilité est basée sur les conditions de climat européen. La durée de vie du produits dépendra du stockage de la matière, de la préparations du support, des conditions d'expositions et du suivi du produit imprimé.